
Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 12:21

Link do produktu: <https://www.silvak.pl/ws-81-cynk-alu-mix-p-52.html>



WS 81 - CYNK-ALU-MIX

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Wekem

Opis produktu

Zink-Alu-Mix służy do naprawy uszkodzonych warstw cynkowych jak również do pokrywania miejsc po wierceniu i spawaniu. Środek trwale chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją (utlenianiem). WS 81 stanowi idealną ochronę przed korozją przy wykonywaniu prac na karoseriach, przy spawaniu punktowym w technice powietrznej oraz na konstrukcjach stalowych. Jedna warstwa tworzy powłokę o grubości 20-30 μm. Powierzchnie naprawiane można pokrywać wszelkimi lakierami. Cynk-alu-mix można również wykorzystywać w dekoratorstwie jako ostateczny efekt (pokryty tylko lakierem bezbarwnym). Miejsce uszkodzone należy oczyścić, odrzewić i oszlifować. Puszka powinna mieć temp.

około **18°C**. Wstrząsać przez 5 minut. Następnie przysnąć na próbę. Zachować odstęp od spryskiwanej powierzchni ok. 30 cm. Natryskiwać kilka cienkich warstw w formie okręgów. Po użyciu puszkę należy przekręcić i zdjąć z zaworu resztki substancji. Spryskaną powierzchnię można polerować po 24 godzinach.